

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



1351

Resistenza	N/mm ²	620
Limite elastico	N/mm ²	380
Allungamento (5d)	%	32
Resilienza KV	J (-196°C)	80

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	350
5	450

Campo di impiego

Unioni su acciai fusi di grosso spessore vincolati e sollecitati.

Applicazioni

Costruzioni vincolate in acciaio di forte spessore, impianti per la liquefazione dell'aria, turbine a vapore, tubazioni fortemente sollecitate anche ad elevata temperatura. Montanti e basamenti di presse in opera, macchine agricole e per movimento terra, flange di mulini.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/03/2018