

# SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



**28S**

|                   |                   |     |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 470 |
| Limite elastico   | N/mm <sup>2</sup> | 310 |
| Allungamento (5d) | %                 | 34  |
| Resilienza KV     | J (20°C)          | 180 |

| Ø<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------|-----------|
| 2.5       | 350       |
| 3.2       | 350       |
| 4         | 350       |

## Campo di impiego

Saldatura del Ni e unioni eterogenee.

## Applicazioni

Impianti per il trattamento dei gas alogeni, di clorurazione, per il trattamento di prodotti organici a base di cloro, fabbricazione del sapone, della carta (riporto su rulli di pressatura), industria alimentare e farmaceutica, evaporatori, concentratori e condensatori, secchi, recipienti e condotte.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017