

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



906

EN-ISO 3677 :

B-Cu50ZnNiSi-860/910

Resistenza	N/mm ²	650
Allungamento (5d)	%	25
Temperatura di fusione	°C	860 - 910

Ø
(mm)

1.5

2

3

4

5

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 853, KOY 855

Campo di impiego

Lega in barretta universale fluida per acciaio e ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2005