

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



**904R**

Temperatura di fusione    °C            227 - 310

Ø  
(mm)

3

**EN-ISO 9453 :**

Sn97Cu3

*Tipo di lega:* ROCCHETTO

*Disossidante:* KOY 999FLUX, KOY 999C

**Campo di impiego**

Lega autosaldante in verghetta per tutti i metalli escluso alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/04/2013