

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



904V

Temperatura di fusione °C 227 - 310

Ø
(mm)

74

EN-ISO 9453 :

Sn97Cu3

Tipo di lega: VERGHETTA

Disossidante: KOY 999FLUX, KOY 999C

Campo di impiego

Lega autosaldante in verghetta per tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/02/2019