

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



909

EN-ISO 9453 :

Sn96,5Ag3,5

Resistenza	N/mm ²	40 - 45
Allungamento (5d)	%	48
Temperatura di fusione	°C	221

Ø
(mm)

1.5
2
3

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 999C, KOY 999FC

Campo di impiego

Lega a base di stagno con 3,5% di argento per brasature dolci.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2022