

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Durezza                | HB | 11        |
| Temperatura di fusione | °C | 183 - 325 |

Ø  
(mm)

-

*Tipo di lega:* VERGHETTA

*Disossidante:* KOY 999FLUX, KOY 999C

### **Campo di impiego**

Lega stagno piombo per impiego universale.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2005