

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



911FML

EN-ISO 17672 :
Cu 773

Resistenza	N/mm ²	490 - 550
Allungamento (5d)	%	18 - 20
Durezza	HB	180
Temperatura di fusione	°C	890 - 920

Ø
(mm)

2

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega universale minirivestita per saldobrasatura di acciaio e ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016