

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



914PS

Resistenza	N/mm ²	250
Allungamento (5d)	%	5
Temperatura di fusione	°C	645 - 825

Ø
(mm)

-

EN 1044 :

CP 105

EN-ISO 17672 :

CuP 279

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega autodecapante per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2016