

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



917D74

Resistenza	N/mm ²	250
Temperatura di fusione	°C	710 - 820

Ø
(mm)

2
3
3.3

EN 1044 :
CP 202

EN-ISO 3677 :
B-Cu93P-710/820

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega autodecapante senza scintillii per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/07/2021