

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



922ANA12

Resistenza	N/mm ²	350
Allungamento (5d)	%	23
Temperatura di fusione	°C	640 - 680

Ø
(mm)

1.5

AWS-ASME II C. SFA 5.8 :

BAG-36

EN 1044 :

AG 104

EN-ISO 17672 :

Ag 145

Tipo di lega: ANELLI

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Lega ternaria animata priva di cadmio per unioni altoresistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/05/2013