

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



**922PS**

|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 450       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 30        |
| Granulometria          | µm                | 101 - 200 |
| Temperatura di fusione | °C                | 595 - 630 |

Ø  
(mm)

-

*Tipo di lega:* PASTA

*Disossidante:* INCORPORATO NELLA  
LEGA

### **Campo di impiego**

Saldobrasatura ad elevato tenore di argento e basso punto di fusione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006