

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



930/3

EN 1044 :

AG 106

EN-ISO 17672 :

Ag 134

EN-ISO 3677 :

B Cu36AgZnSn 630-730

Resistenza	N/mm ²	420
Allungamento (5d)	%	12
Temperatura di fusione	°C	630 - 730

Ø
(mm)

0.7
1
1.5
2
3

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Unioni e riempimenti a bassa temperatura di legamento su tutti i metalli.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/07/2021