

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



938AN

Resistenza	N/mm ²	410
Allungamento (5d)	%	35
Temperatura di fusione	°C	620 - 655

Ø
(mm)

1

EN 1044 :

AG 102

EN-ISO 17672 :

Ag 156

Tipo di lega: ANELLI

Disossidante: KOY 866IND, KOY 866D

Campo di impiego

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione capillare.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022