

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



936

EN-ISO 17672 :

Cu 470

Resistenza	N/mm ²	380 - 440
Allungamento (5d)	%	30
Durezza	HB	88 - 95
Temperatura di fusione	°C	875 - 895

Ø
(mm)

1

1.5

2

3

4

5

6

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 853, KOY 855, KOY 854B

Campo di impiego

Lega universale per la saldobrasatura di acciaio, ghisa e leghe di rame.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/05/2018