

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



**940N**

|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 470       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 20        |
| Temperatura di fusione | °C                | 650 - 710 |

Ø  
(mm)

-

**AWS-ASME II C. SFA 5.8 :**

B<sub>Ag</sub>-28

**EN-ISO 17672 :**

Ag 140

**EN-ISO 3677 :**

B Ag<sub>40</sub>CuZnSn 650-710

*Tipo di lega:* NASTRO

*Disossidante:* KOY 864, KOY 866

### **Campo di impiego**

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione per capillarità.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/02/2022