

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 400       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 37        |
| Temperatura di fusione | °C                | 600 - 730 |

Ø  
(mm)

1.5  
2  
3

**EN 1044 :**  
AG 402

**EN-ISO 17672 :**  
Ag 160

**EN-ISO 3677 :**  
B Ag60CuSn 600-730

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

### **Campo di impiego**

Lega ad elevatissimo tenore di argento per impiego nell'industria alimentare.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/04/2016