

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



943FS

Resistenza N/mm² 690

Temperatura di fusione °C 890 - 920

Ø
(mm)

1.5

2

3

4

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Lega universale rivestita per saldobrasatura di acciaio, ghisa e leghe di nichel.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/02/2020