

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



Resistenza	N/mm ²	450
Allungamento (5d)	%	30
Temperatura di fusione	°C	605 - 620

Ø
(mm)

1
1.5
2

DIN 8513 :
~ L-Ag45Cd

EN 1044 :
AG 302

EN-ISO 3677 :
B-Ag45CdZnCu-605/620

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Saldobrasatura a bassissimo punto di fusione con elevato tenore d'argento.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006