

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



9604F

Durezza	HV	2100
Granulometria	µm	20 - 53
Temperatura di fusione	°C	2800

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2021