

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE ZINCO



|                                         |                   |           |           |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Resistenza                              | N/mm <sup>2</sup> | 100 - 130 | Ø<br>(mm) |
| Allungamento (5d)                       | %                 | 15        | 1.6       |
| Temperatura di fusione                  | °C                | 440 - 480 | 1.7       |
|                                         |                   |           | 2         |
| Tipo di lega: ROCCHETTO ANIMATO         |                   |           | 3         |
|                                         |                   |           | 6         |
| Disossidante: INCORPORATO NELLA<br>LEGA |                   |           | 10        |

### Campo di impiego

Lega animata a flusso neutro per brasatura dolce di alluminio, anche con altri metalli (inox,ottone)

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/10/2021