

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



BW51R

Durezza DEL GRANO DI HV 1300
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 62

Granulometria μm 20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Polvere composita a base di tungsteno rivestito per riporti con elevata resistenza all' abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2016