

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**DW308LT**

**AWS-ASME II C. SFA 5.22 :**  
E 308 LT0-1/4

**EN-ISO 17633-A :**  
T 19 9 L R C1/M21 3

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | >520 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | >320 |
| Allungamento (5d) | %                 | >30  |
| Resilienza KV     | J (-100°C)        | >27  |
| Resilienza KV     | J (-196°C)        | 39   |
| Resilienza KV     | J (0°C)           | 69   |

Ø  
(mm)

1.2

Gas: Miscela Argon-CO<sub>2</sub>, 100% CO<sub>2</sub>

### **Campo di impiego**

Unioni su acciaio del tipo AISI 304L e simili a basso carbonio per impieghi a basse temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2017