

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



MAUMA

Resistenza	N/mm ²	280
Limite Elastico	N/mm ²	130
Allungamento (5d)	%	30

Ø
(mm)

1
1.2
1.6

EN-ISO 18273 :

S Al 5087

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo per saldatura di leghe Al-Mg con massimo 5% di magnesio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/03/2022