

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



130SCU

Durezza	HV	260 - 320
Durezza	HRC	24 - 32
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	890 - 960

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Riporti con cannellino su collarini, fondi e stampi per vetreria in bronzo di alluminio (Ingramet).

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016