

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nicel e sue leghe



1352

Resistenza	N/mm ²	760
Limite elastico	N/mm ²	490
Allungamento (5d)	%	32
Durezza DOPO	HB (20°C)	240
SALDATURA		

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5	350
3.2	350
4	350

Campo di impiego

Saldatura altoresistente su acciaio, applicazioni in casi estremi.

Applicazioni

Strutture meccaniche molto sollecitate, unioni a rischio che richiedano condizioni operative di massima sicurezza. Riparazioni di rotture incidentali su basamenti e montanti di presse. Alberi motore, portastampi per lavorazioni a caldo dei metalli.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017