

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



15V

Durezza	HV	180 - 235
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	°C	1005 - 1050

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riparazione di difetti di fusione su ghisa e riporti generici facilmente lavorabili.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/07/2016