

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



19M

Durezza	HV	170 - 230
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	°C	1400 - 1455

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Polvere tipo 309L per unioni inox-ferro e strati cuscinetto prima della placcatura in AISI 304L.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/12/2019