

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



25T

Durezza	HV	280 - 310
Durezza	HRC	27 - 31
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	°C	1070 - 1100

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF,
CANNELLO OSSIIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti lavorabili all'utensile, resistenti a forti urti, a frizione e ad ossidazione fino a 600°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/04/2020