

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



26V

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza                | HV  | 300 - 340      |
| Durezza                | HRC | 30 - 34        |
| Granulometria          | µm  | 20 - 71        |
| Temperatura di fusione | °C  | 1020 -<br>1050 |

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti lavorabili e duttili, resistenti ad usura e corrosione fino a circa 600°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016