

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



276P

Durezza	HV	200 - 250
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	°C	1320 - 1370

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti con processo P.T.A. su attrezzature sottoposte a forti colpi e corrosione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 16/11/2021