

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



30S

Durezza	HV	323
Durezza	HRC	32
Granulometria	µm	20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Riparti di media durezza facilmente lavorabili all'utensile su acciaio e ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006