

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



33S

Durezza	HV	310 - 360
Durezza	HRC	31 - 36
Granulometria	µm	20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Riporti con cannello ossiacetilenico su stampi per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/07/2021