

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



34V

Durezza	HV	350 - 400
Durezza	HRC	35 - 41
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	°C	920 - 960

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Riporto di maschi e stampi in ghisa per vetrerie.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/12/2019