

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



35MSP

Durezza	HV	320
Durezza	HRC	32
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	°C	910 - 1070

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti su ghise e leghe di bronzo d'alluminio per stampi, fondelli e collarini per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006