

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



36S

Durezza	HV	335 - 380
Durezza	HRC	34 - 39
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	1020 - 1050

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporto e riparazioni su stampi, collarini, fondi ed anelli per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/06/2020