

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



40MSP

Durezza	HV	395
Durezza	HRC	40
Granulometria	µm	36 - 106

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti su anelli e fondi in ghisa e bronzo d'alluminio per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016