

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



40PSP

Durezza	HV	395
Durezza	HRC	40
Granulometria	µm	63 - 210

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti con processo P.T.A. su anelli e fondi in ghisa e bronzo d'alluminio per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016