

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



48PH

Durezza

HRC

45 - 50

Granulometria

µm

63 - 180

UNS :

N99645

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega base nichel ad alta duttilità e resistenza agli impatti

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/02/2022