

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Ghisa



13A

Resistenza

N/mm²

480

Durezza

HB (20°C)

200

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

350

3.2

350

4

350

5

350

Campo di impiego

Unione e riparazione di ghise a grafite sferoidale o altamente sollecitate.

Applicazioni

Difetti in fonderia, cambi, riduttori, corpi di pompe, pezzi fusi, intelaiatura di macchine utensili, cilindri laminatoi, coppe olio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017