

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



51PMP

Durezza	HRC	40 - 42
Granulometria	µm	63 - 150
Temperatura di fusione	°C	1275

EN 14700 :

PCo2

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega base cobalto del tipo Stellite Gr.6 per impieghi antiusura ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2017