

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



52FEP

Durezza	HV	500
Durezza	HRC	49
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Acciaio rapido modificato per riporti P.T.A. resistenti all'abrasione e ai colpi.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016