

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



51W

EN 14700 :
PCo2

Durezza	HV	370 - 440
Durezza	HRC	38 - 45
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	1275 - 1375

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega base cobalto del tipo Stellite Gr.6 per impieghi antiusura ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2017