

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



53W

Durezza	HV	490
Durezza	HRC	48
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	1060 - 1100

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti in lega tipo SF12 resistenti all'usura ed alla corrosione ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/08/2016