

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



545T3

Durezza

HRC

64 - 68

Granulometria

µm

20 - 53

Tipo impianto: HVOF

Campo di impiego

Lega resistente a forte usura abrasiva in presenza di colpi moderati

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/06/2019