

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



546P/1

Durezza

HRC

64

Granulometria

µm

53 - 180

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti duri resistenti ad usura abrasiva e per impatto

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/02/2019