

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



54S

Durezza	HV	600
Durezza	HRC	55
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	1070 - 1170

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Riporti in lega base cobalto tipo SF1 resistenti a severa usura ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016