

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



56M

EN 14700 :
PCo2

Durezza	HV	500
Durezza	HRC	49
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	°C	1280 - 1315

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega base cobalto tipo Stellite Gr.12 per riporti antiusura ad alte temperature di impiego.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2017