

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



59PH/1

Durezza

HRC

51 - 57

Granulometria

µm

53 - 180

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura in lega base cobalto tipo Tribaloy T-400 per impieghi ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/08/2018