

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



60FEP

Durezza

HRC

58 - 62

Granulometria

µm

53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega designata per resistere a forte abrasione con urti moderati.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2019